

CEMENT O OBNIŻONYM ŚLADZIE WĘGLOWYM



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

 **Cement Ożarów**
A CRH COMPANY

CEMENT
SPRAWNY
CEM IV/A (V) 32,5 R-SR

**ZAMÓWIENIA
I WSPÓŁPRACA**

CEMENT SPRAWNY R
+48 514 768 590

| PEWNE ROZWIĄZANIE I MNIJSZE OBCIĄŻENIE ŚRODOWISKOWE |

Cement Sprawny to doskonały wybór do wykonania podsypki cementowo-piaskowych – jednej z warstw podbudowy nawierzchni z kostki brukowej. Podsypka cementowo-piaskowa wyrównuje powierzchnię, zapobiega przesuwaniu się kostki oraz jej osiadaniu.

Cement Sprawny, wymieszany z piaskiem, gwarantuje doskonałą zagęszczalność mieszanki oraz optymalny czas zachowania właściwości roboczych. Cechy te wpływają na łatwość i komfort układania kostki brukowej, a powstała warstwa zapewnia dodatkową nośność i stabilność całej konstrukcji nawierzchni. Wszystko to przekłada się na estetyczny efekt końcowy oraz trwałość ułożonej nawierzchni.

| ZALETY CEMENTU SPRAWNY |

- doskonała urabialność podsypki i zapraw
- wysoki stopień zagęszczenia podsypki, podbudów i stabilizacji
- wydłużony czas utrzymania właściwości roboczych podsypki i zapraw
- o 30% niższy ślad węglowy w stosunku do CEM I 42,5 R



CEMENT O OBNIŻONYM ŚLADZIE WĘGLOWYM

ZASTOSOWANIE



- tworzenie podsypek pod kostkę brukową
- produkcja betonu towarowego
- prefabrykaty betonowe drobno- i średniowymiarowe
- betony specjalistyczne, m.in. palowe, SCC



📷 | ↑ | Cement **Sprawy** |

| DANE TECHNICZNE CEMENTU SPRAWNY |

PARAMETRY MECHANICZNE	WYMAGANIA NORMY	OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] • po 2 dniach • po 28 dniach	≥ 10 ≥ 32,5 ≤ 52,5	21,2 49,8
PARAMETRY CHEMICZNE	WYMAGANIA NORMY	OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Zawartość siarczanów SO ₃ [%] Zawartość chlorków Cl- [%]	≤ 3,0 ≤ 0,10	2,74 0,05
PARAMETRY FIZYCZNE	WYMAGANIA NORMY	OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania [min] Stałość objętości [mm] Powierzchnia właściwa [cm ² /g]	≥ 75 ≤ 10 brak wymagań	240 0,1 4146

* Podane wartości są średnimi za Q2 2023. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.